

# Scheda Tecnica

## VELATURA

### CARATTERISTICHE

Finitura semicoprente per realizzare pregiati effetti creativi e decorativi su pareti esterne ed interne. Conferisce protezione idrorepellente e idrofibizzante al supporto murale o precedente pittura su cui viene applicata. Gli effetti decorativi risultanti dipendono dal metodo di finitura dopo l'applicazione "a mettere" con pennellessa 3x7, senso rotatorio incrociato, "a parentesi", con maggiore o minore pressione etc.... e dall'attrezzatura impiegata "a levare" (pennello a setola lunga o corta o spugna, tampone, guanto, spugna marina, straccio....).

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le pareti murali su cui applicare la Velatura, devono essere pitturate con idropitture lavabili, idrorepellenti perfettamente asciutti e non sfoglianti.




















#### FINITURA

Normalmente si applica una sola mano, in alcuni casi anche due per ottenere effetti di maggiore contrasto e sovrapposizione. È possibile sovrapplicare una mano di Liquitop, protettivo trasparente, per salvaguardare la superficie da graffi e presa di sporco, oltre a favorirne la lavabilità.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10°C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a +5 °C. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l  20±5		Diluente  acqua		Pulizia attrezzi  acqua		Applicazione a rullo  no	
Aspetto e finitura semitrasparente satinato, disomogeneo		Fuori polvere  1 ora		Peso specifico kg/l  1,000±0,05		Applicazione a pennello pronto all'uso o diluire fino max 100%	
Colori 7 colori pronti o realizzabili con coloranti		Secco al tatto  3-4 ore		Solidi in peso  24±1		Applicazione a spatola  no	
Esterni/interni  si/si		Secco in profondità  12 ore		Viscosità  =		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione  =	
Vita di stoccaggio  24 mesi		Sovraverniciabilità  24 ore		Temperatura di infiammabilità  =		Confezioni:  0,500-2,500 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



Via della Padula 319  
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70  
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com