

Scheda Tecnica

VELATURA

CARATTERISTICHE

Finitura semicoprente per realizzare pregiati effetti creativi e decorativi su pareti esterne ed interne. Conferisce protezione ed idrorepellenza al supporto murale o precedente pittura su cui viene applicata. Gli effetti decorativi risultanti dipendono dal metodo di finitura dopo l'applicazione "a mettere" con pennellina 3x7, senso rotatorio incrociato, "a parentesi", con maggiore o minore pressione etc.... e dall'attrezzatura impiegata "a levare" (pennello a setola lunga o corta o spugna, tampone, guanto, spugna marina, straccio....).

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le pareti murali su cui applicare la Velatura, devono essere preparate con apposito fondo per Velatura applicato su fondi perfettamente asciutti e non sfoglianti.



FINITURA

Normalmente si applica una sola mano, in alcuni casi anche due per ottenere effetti di maggiore contrasto e sovrapposizione. È possibile sovrapplicare una mano di Liquitop, protettivo trasparente, per salvaguardare la superficie da graffi e presa di sporco, oltre a favorirne la lavabilità.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10°C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a +5 °C. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/l 20±5		Diluyente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo no	
Aspetto e finitura semitrasparente satinato, disomogeneo		Fuori polvere 1 ora		Peso specifico kg/l 1,000±0,05		Applicazione a pennello pronto all'uso o diluire fino max 100%	
Colori 7 colori pronti o realizzabili con coloranti		Secco al tatto 3-4 ore		Solidi in peso 24±1		Applicazione a spatola no	
Esterni/interni si/si		Secco in profondità 12 ore		Viscosità =		- Applicazione a spruzzo d'aria - Ø ugelli pressione =	
Vita di stoccaggio 24 mesi		Sovraverniciabilità 24 ore		Temperatura di infiammabilità =		Confezioni: 0,500-2,500 lt.	

Poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

10.20.2022



Via della Padula 319
57124 Livorno (ITALY)

tel. 39-586-85.12.50 - fax 39-586-85.11.70
Mail info@liquiplast.com - www.liquiplast.com